

PLIO-FACADE

DEFINITION	Peinture mate de ravalement microporeuse en phase solvant à base de résine pliolite® Elioken en phase solvant.	
DESTINATION	Extérieur. Neuf et rénovation. Maçonnerie et supports à base de liants hydrauliques. S'applique sur béton, enduit de ciment, enduit de liant hydraulique. Rénovation : Sur anciennes peintures en film mince non écaillante et adhérente. Protection et décoration des façades.	
PARTICULARITES	Facile d'emploi. Garnissante. Bon vieillissement, insaponifiable.	
CLASSIFICATION	AFNOR NFT 36-005 famille I classe 7b1 Conformes aux normes P84-403 classe D2 et NFT 30-804	
SUBJECTILES	Supports et préparations conformes au DTU 59.1. Neufs ou anciens bétons, enduits de liants hydrauliques monocouches grattés, rustiques, pierre, briques, fibreciment. Bois et métaux avec sous-couches adaptées. Rénovation : anciennes peintures solides minces NE PAS APPLIQUER : Sur plâtres, RSE/Imper et ITE.	
MISE EN ŒUVRE	<u>Conditions d'applications</u> : <u>Outils</u> : <u>Nettoyage des outils</u> : <u>Dilution</u> : <u>Application</u> :	Conformes au DTU 59.1. Brosse, rouleau Au White Spirit Sur fonds absorbants à 3% de white spirit la 1 ^{ère} couche S'applique en 2 couches sur une couche de primaire ou de produit dilué. Protéger les façades des écoulements d'eau.
SECHAGE	A 20°C et 65% H.R :	Hors poussière : 2 h Sec recouvrable : 12 h
RENDEMENT ET CONSOMMATION	8 m ² /l, en fonction de la nature des fonds et du mode d'application	
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	Densité :	1.52
	Extrait sec :	72% en poids, 52% en volume
	Point éclair :	44°C
	Aspect du film :	mat
	Brillant spéculaire :	< 5 sous BS 60°
	COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/c) : 430 g/L (2010). Ce produit contient max 429g/L COV.
CONSERVATION	1 an en emballages fermés d'origine.	
TEINTES	Blanc et teintes du Totem Façades réalisables à partir du blanc courant. En zones exposées, les teintes dont le coefficient solaire est supérieur à 0,7 (voir nuancier) sont déconseillés sur tous supports	
HYGIENE ET SECURITE	Inflammable Consulter la fiche de données de sécurité	

®marque déposée Pliolite, Elioken, Fce

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV.

« La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. »

MATERIS PEINTURES S.A.S. au capital de 6.236.973 €

Siège Social Couleurs de Tollens : 71, Boulevard du Général Leclerc – 92583 Clichy Cedex

Tél. : 01.41.27.63.63 – Fax : 01.41.27.64.21

RCS Nanterre B 592 028 294 – <http://www.couleursdetollens.com/>

Mise à jour : Avril 2013